# Lackieranleitung für 2-Schicht-RAL-Basislack als Spraydose

z.B. für Spraydosen-Set bestehend aus Basislack und Klarlack

## 1. Lieferumfang

- Spraydose Profi-1K-Basislack
- Spraydose Profi-1K-Klarlack

## 2. Grundlagen

- Farbexakter Premium RAL-Lack für Untergründe wie Metall und lackierbare Kunststoffe. (Achtung, ggf. Grundierung und Haftvermittler notwendig).
- Verarbeitungstemperatur: ca. 20°C bis 25°C
- 400 ml sind ausreichend für ca. 1,3 qm.

## 3. Vorgehensweise

1. Beide Spraydosen ca. 2 Minuten kräftig schütteln und auf Zimmertemperatur bringen (ca. 20°C bis 25°C). Die Mischkugel muss dabei gut hörbar sein.
2. Zu lackierendes Objekt waschen und mit Silikonentferner reinigen / entfetten.
3. Nicht zu lackierende Stellen sauber abkleben.
4. Lackiermaske aufsetzen und die zu lackierende Stelle mit einer ersten Schicht RAL-Basislack annebeln. (ACHTUNG: Um zu vermeiden dass es Lackläufer gibt, die erste Schicht nicht deckend auftragen.)
5. RAL-Basislack 20 Minuten ablüften lassen.
6. Zweite Schicht RAL-Basislack dünn auftragen. Dieses Mal jedoch deckend lackieren und mit gleichmäßigen, ruhigen Bewegungen von einer Seite zur anderen arbeiten. Darauf achten, dass sich die lackierten Bahnen zu ca. 2/3 überdecken. Die Breitstrahl Sprühkopfdüse kann dabei je nach Wunsch verstellt werden.
7. RAL-Basislack weitere 60 Minuten trocknen lassen. (Die Trocknungszeit hängt stark von der Objekt- und Außentemperatur ab. Ausgetrocknet ist die Lackoberfläche vollständig matt.)
8. Klarlack in der gleichen Weise wie den RAL-Basislack, ebenfalls in zwei Schichten auftragen (siehe vorherige Punkte). (ACHTUNG: Der RAL-Basislack muss völlig durchgetrocknet sein, da er sonst vom Klarlack wieder angelöst wird und es als Folge keine hochglänzende, sondern eine matte Oberfläche ergibt.)
9. Klarlack 24 Stunden trocknen lassen. (Die Trocknungszeit hängt stark von der Objekt- und Außentemperatur ab.)

TRISTARcolor® by MG Colors GmbH
conneKT 2
97318 Kitzingen
GERMANY

www.tristarcolor.com
+49-9321-90207-02
kundenservice@tristarcolor.com