

Lackieranleitung für 2-Schicht-RAL-Basislack als Lackstift

z.B. für Lackstift-Set bestehend aus Basislack und Klarlack

1. Lieferumfang

- Lackstift Profi-Basislack
- Lackstift Profi-Klarlack

2. Grundlagen

- Farbexakter Premium RAL-Lack für Untergründe wie Metall und lackierbare Kunststoffe. (Achtung: ggf. Grundierung und Haftvermittler notwendig)
- Verarbeitungstemperatur: ca. 20°C bis 25°C
- Für Airbrush-Anwendungen kann der Klarlack mit bis zu 20% Acrylverdünnung versetzt werden.

3. Vorgehensweise

1. Beide Lackfläschchen ca. 2 Minuten kräftig schütteln und auf Zimmertemperatur bringen (ca. 20°C bis 25°C). Die Mischkugel muss dabei gut hörbar sein.
2. Zu lackierendes Objekt waschen und mit Silikonentferner reinigen / entfetten.
3. RAL-Basislack-Lackfläschchen öffnen und die zu lackierenden Stellen vorsichtig und sehr dünn austupfen. Ein Pinsel zum Auftragen des Lackes ist in die Verschlusskappe integriert.
4. Sollte nach dem ersten Auftrag des RAL-Basislackes noch keine komplett deckende Farbschicht vorhanden sein, nach ca. 20 Minuten Abluftzeit, den vorherigen Punkt noch einmal wiederholen.
5. RAL-Basislack ca. 60 Minuten komplett trocknen lassen. (Die Trocknungszeit hängt stark von der Objekt- und Außentemperatur ab.) Den RAL-Basislack nicht anschleifen.
6. Klarlackfläschchen öffnen und auf den völlig durchgetrockneten RAL-Lack eine dünne Schicht Klarlack auftragen. Auch hier ist ein Pinsel zum Auftragen des Lackes in die Verschlusskappe integriert. (ACHTUNG: Der RAL-Basislack muss völlig durchgetrocknet sein, da er sonst vom Klarlack wieder angelöst wird und es als Folge keine hochglänzende, sondern eine matte Oberfläche ergibt.)
7. Klarlack 24 Stunden trocknen lassen. (Die Trocknungszeit hängt stark von der Objekt- und Außentemperatur ab.)

TRISTARcolor® by MG Colors GmbH
conneKT 2
97318 Kitzingen
GERMANY

www.tristarcolor.com
+49-9321-90207-02
kundenservice@tristarcolor.com