Lackieranleitung für Acryl-Lacke als Dose

z.B. für Lackdosen-Set bestehend aus Acryl-Lack und Härter

1. Lieferumfang

- Dose Profi-2K-Acryl-Lack
- Dose Profi-Härter

2. Grundlagen

- Farbexakter Premium Acryl-Lack für Untergründe wie Metall, Holz, Keramik, Stein, Ton, Glas, Papier und lackierbare Kunststoffe.
- Mischungsverhältnis Acryl-Lack: 2 Teile Acryl-Lack, 1 Teil Härter
- Spritzdruck HLVP- / LVLP-Spritzpistole: 3,0 bis 3,5 Bar
- Spritzdüse HLVP- / LVLP-Spritzpistole: 1,3 bis 1,4 mm
- Verarbeitungstemperatur: ca. 20°C bis 25°C
- Für Airbrush-Anwendungen kann der Lack mit bis zu 20% Acrylverdünnung versetzt werden.
- 750/1500 ml sind ausreichend für ca. 3,5/7,0 qm.

3. Vorgehensweise

1. Acryl-Lack und Härter ca. 2 Minuten kräftig schütteln und auf Zimmertemperatur bringen (ca. 20°C bis 25°C).
2. Zu lackierendes Objekt waschen und mit Silikonentferner reinigen / entfetten.
3. Nicht zu lackierende Stellen sauber abkleben.
4. Acryl-Lack und Härter im Mischungsverhältnis 2:1 (2 Teile Acryl-Lack, 1 Teil Härter) mischen.
5. Lackiermaske aufsetzen und die zu lackierende Stelle mit einer ersten Schicht Acryl-Lack annebeln. (ACHTUNG: Um zu vermeiden dass es Lackläufer gibt, die erste Schicht nicht deckend auftragen.)
6. Acryl-Lack 20 Minuten ablüften lassen.
7. Zweite Schicht Acryl-Lack auftragen. Dieses Mal deckend lackieren und mit gleichmäßigen, ruhigen Bewegungen von einer Seite zur anderen arbeiten. Darauf achten, dass sich die lackierten Bahnen zu ca. 2/3 überdecken.
8. Acryl-Lack ca. 24 Stunden trocknen lassen. (Die Trocknungszeit hängt stark von der Objekt- und Außentemperatur ab.).

TRISTARcolor® by MG Colors GmbH
conneKT 2
97318 Kitzingen
GERMANY

www.tristarcolor.com
+49-9321-90207-02
kundenservice@tristarcolor.com